


Technický a materiálový list

# ABAMAL BASIC



Reflexně izolační  
nátěry

soubory ke stažení



5L



2L

Číslo šarže: etiketa

Datum výroby: etiketa

Datum expirace: 12 / 24 měsíců / etiketa

Poslední revize: 15.11.2023

Verze: 02 Pouze pro domácí použití

Výrobek ABAMAL BASIC je penetrační nátěr. Funguje jako penetrace ke zpevnění a snížení savosti materiálu podkladové konstrukce. Produkt je paropropustný. Použití na veškeré minerální a betonové podklady. Nátěr je zdravotně nezávadný a ekologický.

### Vlastnosti

- Penetrační nátěr do interiéru
- Sjedení různé nasákavosti podkladu

### Použití

Výrobek ABAMAL Basic se používá jako penetrační a adhezní nátěr.

### Technické vlastnosti

Teoretická spotřeba <sup>1</sup>	100 ml/m <sup>2</sup>
Praktická spotřeba	Praktické spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost, drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.
Ředění	Neředí se
Doporučená vrstva mokrého filmu	100 μm
Míchání	Vždy celé balení protřepat
Balení	2 a 5 litrů / 2 a 5 kg
Hustota	1,01 g/cm <sup>3</sup>
Vzhled	Bílá
Stupeň lesku	Mat
Zápach	Bez zápachu
Doba použitelnosti <sup>2</sup>	24 měsíců, nesmí zmrznout
Bod vzplanutí	Nehořlavé

### Přetíratelnost a doba zrání<sup>3</sup>

Na dotyk	1 hodina
Pro manipulaci	1 hodina
Pro další vrstvu	4 hodiny
Plně proschlé	24 hodin

Bezpečnostní pokyny

**Prostudujte Technický a Bezpečnostní list**

1 Spotřeba závisí na podkladu

2 Uchovávané v originálních a uzavřených obalech při teplotě mezi +5 °C - +35 °C

3 Při +20 °C a 50 % PH

### Příprava podkladu

Podklad nesmí obsahovat uvolňující se prvky, musí být suchý, pevný, bez olejových a mastných skvrn, zbavený prachu, plísní, solí, rzi a starých nesoudržných nátěrů. Povrch musí být dokonale zpevněný, strukturálně jednotný. Před aplikaci technologie musíme mít podklad dokonalé vyzrálý. Na čerstvou omítku aplikujeme nejdříve po dokonalém vyschnutí.

Vhodný na všechny porézní povrchy, jako je beton, povrchy ze surového zdiva, kamene, neglazovanou keramiku, omítky, sádrokartony, aj.

### Postup a aplikace / nářadí

Penetraci před použitím je nutné důkladně protřepat! Vždy protřepat celý obsah balení!

Na správně připravené povrchy můžeme nanášet ABAMAL Basic v jedné nebo až dvou vrstvách dle savosti povrchu, a to nejlépe měkkým štětcem nebo válečkem, křížovým způsobem.

Spotřebu materiálu ovlivňuje struktura povrchu a způsob aplikace. Penetraci aplikujte podle potřeby v jednotlivých vrstvách. Během delší aplikace je nutné penetraci protřepat. V případě vyšší okolní teploty (např. přímé sluneční záření) penetrační nátěr protřepat častěji. S nátěrem není vhodné pracovat ve vlhkém prostředí.

Po cca 4 hodinách, jakmile je povrch suchý na dotek, můžete pokračovat druhým nátěrem, je-li to vyžadováno dle podkladu. Vyvarujte se aplikace nadměrného množství a zabraňte tvorbě kalužin. Penetraci aplikujte v ucelených plochách. Neaplikujte, pokud podklad není dostatečně nasákový a tvořila by se hladká stěna.

### **Důležitá upozornění/ omezení**

#### **Neaplikujte nátěr pokud**

- Nátěr nesmí být minimálně 6 hodin po aplikaci vystaven přímému dešti.
- Relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 80 %.
- Hmotnostní vlhkost podkladu je vyšší než 4 % (beton: > 2,5 %)
- Teplota podkladu (povrchu) a prostředí je nižší než +17 °C
- Teplota okolního prostředí je vyšší než +35 °C.
- Podklad je vystaven přímému slunečnímu záření a teplota okolního prostředí je vyšší než +35 °C.

Po otevření originálních obalů doporučujeme obsah spotřebovat co nejdříve, nepoužitou penetraci udržujte v utěsněném obalu s co nejmenší vrstvou vzduchu nad hladinou. Aplikovaný penetrační nátěr nesmí být dlouhodobě vystaven přímému působení proudu páry, vody a jiných kapalin.

Místa, kde nebude aplikována penetrace zakryjte materiálem pro ochranu proti znečištění nenatíraných povrchů: zakrývací folie, netkané textilie, pásy apod.

#### **Aplikační podmínky**

- Teplota povrchu: +17 °C min. +30 °C max.
- Okolní teplota: +17 °C min. +30 °C max.
- Relativní vlhkost vzduchu: < 80 %

#### **Podmínky pro vysychání**

Penetrace nevyžaduje při vysychání (vytvrzování) žádná zvláštní opatření. Doba schnutí závisí na teplotě vzduchu, vlhkosti a teplotě podkladu. Průměrná doba schnutí jedné vrstvy je zhruba 4 - 6 hodin.

#### **Doba schnutí**

Doba schnutí je závislá na teplotě podkladu a vlhkosti vzduchu. Doba schnutí (vytvrdnutí) činí maximálně 24 hodin. Další vrstvu aplikujte až po úplném vyschnutí předchozí vrstvy. Okolní teplota během schnutí musí být minimálně +17 °C, ideálně +23 °C.

#### **Čištění nářadí**

Vodou - co nejdříve po použití.

#### **Skladování / přeprava / trvanlivost**

Tento výrobek si při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném neporušeném originálním obalu uchovává užité vlastnosti minimálně 24 měsíců od data výroby. Skladujte při teplotě od +5 °C do +35 °C, vlhkost vzduchu do 80 %. Teplota při přepravě materiálu by neměla klesnout pod +5 °C a stoupnout nad +35 °C. Při přepravě a skladování chraňte výrobek před přímým slunečním světlem, mrazem a vysokými teplotami.

#### **Upozornění**

Výrobky lze aplikovat, pokud je povrchová teplota vyšší než +17 °C a teplota vzduchu mezi +23 °C až +30 °C. Vyvarujte se aplikace, pokud se očekávají nepříznivé klimatické podmínky během doby schnutí zraní (vítr, zvýšená prašnost, déšť, mráz).

**Před použitím si přečtěte Technický a materiálový list, Bezpečnostní list a Aplikační manuál.**

#### **Poznámka**

Informace obsažené v Technickém listu odpovídají našim současným znalostem výrobce. Výrobky jsou nejvyšší kvality a jednotné v rámci výrobních tolerancí. Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů a testování výrobce. Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití nátěru jsou založeny na zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání.

Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení výrobce, případně distributora nátěru jsou obecná. Aplikátor musí přezkoušet, zda nátěry jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Je potřeba vždy postupovat podle nejnovějšího vydání aplikačního návodu a technického listu výrobku. Ty jsou spolu s dalšími informacemi k dispozici na vyžádání u výrobce. Kupující a uživatelé jsou vyzváni, aby před aplikací provedli vlastní test na vzorku natírané plochy.

Výrobce neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodu k použití uvedeného v Technickém a materiálovém listu, Bezpečnostním listu a Aplikačním manuálu.

### **Bezpečnostní opatření pro zacházení s výrobky**

Nátěr neobsahuje zdraví škodlivé látky, není označován ani klasifikován jako nebezpečný pro zdraví.

### **Ochranná opatření**

Při práci s nátěrem dodržujte bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci a základní hygienická pravidla. Na ochranu očí a pokožky používejte při práci ochranné pomůcky, jako jsou brýle, rukavice, ochranný oděv apod. V uzavřeném prostoru a při aplikaci stříkáním chraňte dýchací cesty vhodným respirátorem. V případě aplikace v uzavřených místnostech zajistěte větrání. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem. Při požití vypláchněte ústa vodou. Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte je proudem vody. Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch.

Materiál je nehořlavý. Při požáru konstrukcí, zařízení nebo staveb, na kterých byl aplikován nátěr doporučujeme k hašení použít vodu, pěnu, suchá chemická hasiva, nebo oxid uhličitý. V případě úniku nátěru, jeho rozlití, použijte jakýkoliv savý materiál jako je písek apod.

### Likvidace obalů / výrobku

Materiál není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí viz. „Zákon č. 185 §2001 Sb. O odpadech“. Nespotřebovaný materiál nebo obal zneškodněte v souladu s platnými nařízeními. Obaly čisté: kategorie „O“ 15 01 02 - Plastové obaly; Zbytky výrobku: kategorie „O“ 08 02 99. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obal je plně recyklovatelný.

### Výrobce



**ALPHA CZECH s.r.o.**  
Na Příkopě 854/14  
110 00 Praha 1 – Nové Město  
Česká republika  
[www.alphaczech.com](http://www.alphaczech.com)